

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

BITUMEN-TERRAZZO-BÖDEN




Bitumen-Terrazzo ist ein innovativer Oberbelag, dessen Optik individuell gestaltet werden kann. Es handelt sich um einen geschliffenen Gussasphalt-Nutzestrich gem. DIN 18560 „Estriche im Bauwesen“. Gussasphalt besteht aus Splitten (auch farbige Splitte aus natürlichen, gebrochenen Gesteinen oder auch Granulate aus Metall und Glas), Sanden und Steinmehl. Das Bindemittel ist Bitumen und verantwortlich für die dunkle Farbe der Beläge. Bitumen-Terrazzo hat eine hohe Empfindlichkeit gegenüber wasserlöslichen und wasserunlöslichen Lösemitteln, klassische Grundreiniger greifen das Bitumen an und lösen es aus der oberen Schicht, was dann zu hellen Verfärbungen führt.






© stein-zeit köllnreitner GesmbH

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	
	z.B. starke Öl, Fett und Eiweiß Verschmutzungen sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc mit Perfekt G 440 entfernen. <i>HINWEIS: den Bodenbelag vor der Reinigung auf Farbechtheit prüfen!</i>	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad oder mit einem Reinigungsautomaten grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

INTENSIVREINIGUNG


	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Bei Bedarf, lösen Schmutz aufnehmen.	STÄRKERE, ALKALISCH LÖSLICHE VERSCHMUTZUNGEN	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
	wie Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit Maradin HC 43 oder Indumaster® Universal IR 55 entfernen.	Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG


FORTSETZUNG: REINIGUNG VON BITUMEN-TERRAZZO-BÖDEN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Ruß, Eiweiß, Öl- und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich Produkte mit Pflegeanteilen wie Wischpflegen auf Basis wasserlöslicher Polymere Unibuz G 235, Planta® Cleen P 315 oder Corridor® Daily S 780.	Die Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10-15 Min. einwirken lassen.	

PFLEGE

EINPFLEGE






Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Dieser Bodenbelag kann mit der Beschichtung Roca Dispers R 200 eingepflegt werden.	Die Steinbodenvollpflege wird pur, in 2 - 3 dünnen Schichten, gleichmäßig aufgetragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Polieren ist nicht erforderlich.	

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: PFLEGE VON BITUMEN-TERRAZZO-BÖDEN

TOP-STRIPPING

<p>Mit der Einscheibenmaschine im Nassscheuerverfahren und der Lösung von Corridor® Top Stripper S 715 und mit einem geeigneten Pad, wird die oberflächliche Beschädigung der vorhandenen Beschichtung angeschliffen und die Verschmutzung herausgelöst.</p> <p>Die vorhandene Beschichtung wird nur angeschliffen, aber nicht gänzlich entfernt.</p> <p>Über den noch vorhandenen Pflegefilm wird im Anschluss vorzugsweise mit derselben Beschichtung vollflächig beschichtet.</p>	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Lösen Schmutz aufnehmen, Grobschmutz durch Feuchtwischen entfernen.	
	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen. HINWEIS: die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
	Schmutzflotte mit dem Wasserauger aufnehmen. Belag 2-stufig mit Wasser wischen und trocknen lassen.	 
	Die Beschichtung pur, in einer dünnen Schicht, auf den trockenen, gereinigten Boden auftragen und trocknen lassen.	